



YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kimya-Metalürji Fakültesi

Malzeme Muayeneleri Deney Laboratuvarı

Davutpaşa Yerleşkesi, 34220 Esenler/İstanbul; Tel: (212) 3834665 Faks: (212) 3834557
e.posta: memblm@yildiz.edu.tr web: www.mmm.yildiz.edu.tr

AB-0813-T

1061

08-20

Değerlendirme Raporu

Evaluation Report

Deney İsteyen Kurum/Kuruluş (Company/Firm) : TEK-SER TEKNİK SERAMİK TİC. VE SAN. A.Ş.
Firma Adresi (Address) : Yukarı Dudullu Mh. İçerenköy Yolu Üzeri Keyap Sanayi Sitesi F1 Blok
No:94 Ümraniye - İstanbul
Numune Geliş / Test Tarihi (Specimen Arrival Date / Test Date) : 18.08.2020 / 18.08.2020
Rapor Tarihi ve Sayısı (Report Date / No) : 25 Ağustos 2020 / B.30.2.YIL.0.29.11.00/060.11.04
Numune Kodu ve Matrisi (Sample Code and Matrix) : Kompozit
Ortam Sıcaklığı / Nispi Nem (Ambient Temp. / Rel. Humidity) : 22 °C - 55%
Test Standardı (Test Standard) : ---
Değerlendirme Standardı (Evaluation Standard or Criterion) : TS EN 124-5:2015

Rapor

18.08.2020 tarihli yazı ile laboratuvarımıza tevdi edilen kompozit numunelere TS EN 124-5:2015 standardına göre basma dayanımı testi yapılmış olup, bulunan değerler aşağıda verilmiştir.

Sonuç

Numune Adı	Özellikler	Referans	Yük Değeri
PanelGUARD Lite&Lite W150, Kompozit Panel 1000x165x15mm	Taşındığı En Yüksek Yük	TS EN 124-5:2015	7.300 kgf
PanelGUARD PG Kompozit Panel 1000x350x50mm			13.000 kgf
PanelGUARD PG-B Kompozit Panel 1000x350x50mm			6.000 kgf
PanelGUARD PG-Lite Kompozit Panel 700x320x15mm			6.200 kgf
PanelGUARD PG-S Kompozit Panel 500x100x7mm			3.500 kgf

*** Rapor Sonu - End of Report***

Bu sonuç müşteri tarafından alınan, hazırlanan ve laboratuvarımıza tevdi olunan, yukarıda belirtilen numune(ler)ye münhasırdır. Bu rapor kalite beyan sertifikası niteliğinde ve / veya standarda uygunluk belgesi niteliğinde değildir. Reklam amacıyla kullanılamaz. Rapor içeriğine itiraz süresi rapor tarihinden itibaren 10 işgünüdür.

İnceleme ve Değerlendirmeyi Yapan
Examination and Evaluation Personnel

Mühür
Seal

Laboratuvar Sorumlusu
Head of Testing Laboratory

Arş. Gör. Zekeriya Y. COMERT



Doç.Dr.Ergün KELEŞOĞLU